

BÖHLER | **N360** |
ISO EXTRA®

NICHTROSTENDER STAHL
STAINLESS STEEL



Die Realisierung technischer Höchstleistungen erfordert entsprechende Werkstoffe.

BÖHLER, Spezialist für die Entwicklung und Produktion dieser hochbeanspruchter Werkstoffe, ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher Werkstoffpartner für innovative Techniker.


Metallurgisches Know-how, neueste Produktionsanlagen, wie z.B. das in seiner Vielfalt einzigartige Sonderstahlwerk, sowie hochmotivierte Mitarbeiter sind Voraussetzung für diese weltweite Spitzenposition.

The realisation of innovative technical achievements requires corresponding materials.

BÖHLER, specialist for the development and production of these high-performance materials, has been a reliable partner of innovative engineers for many years.

Metallurgical know-how, the latest in production facilities, e.g. the special melting shop with its unique range of possibilities, and highly motivated employees are the reasons behind our world-wide market leadership.

DIE VORTEILE SIND AUF IHRER SEITE THE ADVANTAGES ARE ON YOUR SIDE



Eigenschaften

BÖHLER N360 ISOEXTRA ist ein korrosionsbeständiger, über das Druck-ESU-Verfahren druckaufgestickter martensitischer Stahl, mit im Vergleich zu konventionell hergestellten Cr- oder CrMo-Stählen verbesserten Korrosions- und Zähigkeitseigenschaften bei hoher Härte bzw. Druckfestigkeit.

Verwendung

Korrosionsbeständige Wälzlager, Gewindetriebe sowie verschleißfeste Bauteile z.B. für die Luftfahrtindustrie, Medizintechnik, Pharma-, Lebensmittel- und Kunststoffindustrie.

Lieferform

Stabstahl: Ø 2,0 bis 120 mm

Draht: Ø 2,0 bis 10 mm

Oberflächenausführungen: geschält, geschält und poliert oder geschliffen

Wärmebehandlung im Lieferzustand: gegläht

Properties

BÖHLER N360 ISOEXTRA is a corrosion resistant, martensitic stainless steel, produced using the P-ESR-process. Compared to conventionally produced Cr and CrMo steels BÖHLER N360 ISOEXTRA offers improved corrosion resistance and toughness properties as well as high hardness and compressive strength.

Application

Corrosion resistant bearings, ball screws and wear resistant components for use in the aircraft industry, medical technology, pharmaceutical and food industries and in the plastics processing industry.



Delivery form

Bars: Ø 2.0 to 120 mm

Wire: Ø 2.0 to 10 mm

Surface condition: peeled, peeled and polished or ground

Heat treatment in delivery condition: annealed

Chemische Zusammensetzung (Anhaltswerte in %) / Chemical composition (average %)					
C	Si	Mn	Cr	Mo	N
0,30	0,60	0,40	15,00	1,00	0,40

Normen

EN / DIN
< 1.4108 >
X30CrMoN15-1

Standards

AMS
5898



Das Druck-ESU-Verfahren sichert höchsten metallurgischen Reinheitsgrad.

The PESR-Process guarantees the highest metallurgical degree of purity.

Warmformgebung

Schmieden

1220 bis 1000 °C

Wärmebehandlung

Härten

1000 bis 1050 °C / Öl oder N₂

Anlassen

200 bis 475 °C, gegebenenfalls zwischen Härten und Anlassen

Tiefkühlen bei -70 °C bis -80 °C empfohlen

Wärmebehandlungsempfehlung für Härten über 58 HRC

Härten

1030 °C / 30 min / Öl

Tiefkühlen

-80 °C / 2 h / Luft

Anlassen

200 °C / 2 x 2 h / Luft

Hot forming

Forging

1220 to 1000 °C

Heat treatment

Hardening

1000 to 1050 °C / Oil or N₂

Tempering

200 to 475 °C, if necessary between hardening and tempering subzero

cooling between -70 °C and -80 °C recommended

Heat treatment recommended for hardness above 58 HRC

Hardening

1030 °C / 30 min / Oil

Subzero treatment

-80 °C / 2 h / Air

Tempering

200 °C / 2 x 2 h / Air

TOP WERTE IN DER MASSBESTÄNDIGKEIT TOP MARKS IN DIMENSIONAL STABILITY



Wärmebehandlung BÖHLER N360 ISOEXTRA®

Härten
1030 °C / 30 min / Öl

Tiefkühlen
– 80 °C / 1 h / Luft

Anlassen
2 x 2 h / Luft

Probenquerschnitt
vkt. 20 mm

Schmelze: G86186

Heat treatment BÖHLER N360 ISOEXTRA®

Hardening
1030 °C / 30 min / oil

Subzero treatment
– 80 °C / 1 h / air

Tempering
2 x 2 h / air

Specimen size
square 20 mm


Heat Nr.: G86186




Chemische Zusammensetzung (%) / Chemical composition (%)

C	Cr	Mo	N
0,30	14,77	1,02	0,42

Anlassschaubild / Tempering chart




Vergleich der Mikro-Struktur



EN / DIN 1.4125 X105CrMo17 AISI 440C

Comparison of micro structure



BÖHLER N360 ISOEXTRA

Austenitising temperature: 1050° C
Holding time: 30 Minuten


Austenitizing temperature: 1050° C
Holding time: 30 minutes

- A Austenit / Austenite
- K Karbid / Carbide
- M Martensit / Martensite
- P Perlit / Perlite
- RA Restaustenit / Retained austenite
- Ms'-Ms Bereich der Korngrenzenmartensitbildung / Range of grain boundary martensite formation

Probe / Sample	λ	HV ₁₀
a	0,5	511
b	1,1	472
c	3,0	529
d	8,0	568
e	23,0	570
f	65,0	589
g	90,0	575
h	180,0	237

ZTU-Schaubild für kontinuierliche Abkühlung

Continuous cooling CCT curves



Chemische Zusammensetzung (%) / Chemical composition (%)							
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	N
0,32	0,71	0,38	0,015	0,001	14,66	0,97	0,40

HÖCHSTLEISTUNG DURCH EMPFOHLENE BEHANDLUNG TOP PERFORMANCE THANKS TO PROPER TREATMENT



Zähigkeitsvergleich zwischen BÖHLER N360 ISOEXTRA® und anderen Werkstoffen

Probenform: 7 x 10 x 55 mm
von Durchmesser rd. 60 mm / längs

Wärmebehandlung

BÖHLER N360 ISOEXTRA

Härten: 1000 °C / 30 min / Öl
Tiefkühlen: -80 °C / 1 h / Luft
Anlassen: 2 x 200 °C / 2 h / Luft

1.4125 / AISI 440C

Härten: 1020 °C / 30 min / Öl
Anlassen: 2 x 200 °C / 2 h / Luft

1.4112 / ~ AISI 440B

Härten: 1020 °C / 30 min / Öl
Anlassen: 2 x 200 °C / 2 h / Luft

Comparison of toughness of BÖHLER N360 ISOEXTRA® with other grades

Sample size: 7 x 10 x 55 mm
from diameter rd. 60 mm / longitudinal

Heat treatment

BÖHLER N360 ISOEXTRA


Hardening: 1000 °C / 30 min / Oil
Subzero treatment: -80 °C / 1 h / Air
Tempering: 2 x 200 °C / 2 h / Air

1.4125 / AISI 440C

Hardening: 1020 °C / 30 min / Oil
Tempering: 2 x 200 °C / 2 h / Air

1.4112 / ~ AISI 440B

Hardening: 1020 °C / 30 min / Oil
Tempering: 2 x 200 °C / 2 h / Air



Korrosionsbeständigkeitsvergleich zwischen BÖHLER N360 ISOEXTRA® und anderen Werkstoffen

Salzprühtest nach DIN 50021 / 2 h

Wärmebehandlung

Härten + Anlassen (180 °C)
Durchmesser: rd. 60 mm

Comparison of corrosion resistance of BÖHLER N360 ISOEXTRA® with other grades

Salt spray test acc. to DIN 50021 / 2 h

Heat treatment

Hardening + tempering (180 °C)
Diameter: rd. 60 mm



BÖHLER N360 ISOEXTRA




EN / DIN 1.4125 / AISI 440C



EN / DIN 1.4112 / ~ AISI 440B

Zerspanungsvergleich zwischen BÖHLER N360 ISOEXTRA® und Werkstoff 1.4125 / AISI 440C

Comparison of machinability of BÖHLER N360 ISOEXTRA® with material 1.4125 / AISI 440C



HÖCHSTLEISTUNG DURCH RICHTIGE BEARBEITUNG TOP PERFORMANCE THROUGH CORRECT MACHINING



Physikalische Eigenschaften

Dichte bei 20 °C	7,72 kg/dm ³
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C	14 W/(m.K)
Spezifische Wärme bei 20 °C	430 J/(kg.K)
Spez. elektr. Widerstand bei 20 °C	0,8 Ohm.mm ² /m
Elastizitätsmodul bei 20 °C	223 x 10 ³ N/mm ²
Magnetisierbarkeit	vorhanden

Physical properties

Density at 20 °C	7.72 kg/dm ³
Thermal conductivity at 20 °C	14 W/(m.K)
Specific heat at 20 °C	430 J/(kg.K)
Electrical resistivity at 20 °C	0.8 Ohm.mm ² /m
Modulus of elasticity at 20 °C	223 x 10 ³ N/mm ²
Magnetic properties	magnetic

Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und ... °C, 10⁻⁶ m/(m.K) Thermal expansion between 20 °C and ... °C, 10⁻⁶ m/(m.K)

100 °C	200 °C	300 °C	400 °C	500 °C
10,4	10,8	11,2	11,6	11,9

Elastizitätsmodul, 10³ N/mm² Modulus of elasticity, 10³ N/mm²

20 °C	100 °C	200 °C	300 °C	400 °C
223	217	209	201	192

Für Anwendungen und Verarbeitungsschritte, die in der Produktbeschreibung nicht ausdrücklich erwähnt sind, ist in jedem Einzelfall Rücksprache zu halten.

As regards applications and processing steps that are not expressly mentioned in this product description/data sheet, the customer shall in each individual case be required to consult us.

(Wärmebehandlungszustand: weichgeglüht, Richtwerte)

Drehen mit Hartmetall			
Schnitttiefe mm	0,5 – 1	1 – 4	4 – 8
Vorschub mm/U	0,1 – 0,2	0,2 – 0,4	0,3 – 0,6
BÖHLERIT-Hartmetallsorte	SB10, SB20, EB10	SB20, EB10, EB20	SB30, EB20, HB10
ISO-Sorte	P10, P20, M10	P20, M10, M20	P30, M20, K10
Schnittgeschwindigkeit v_c (m/min)			
Wendeschneidplatten Standzeit 15 min	260 – 200	200 – 150	150 – 110
Gelötete Hartmetallwerkzeuge Standzeit 30 min	210 – 170	170 – 130	140 – 90
Beschichtete Wendeschneidplatten Standzeit 15 min			
BÖHLERIT ROYAL 321 / ISO P25	bis 240	bis 210	bis 160
BÖHLERIT ROYAL 331 / ISO P35	bis 210	bis 160	bis 140
Schneidwinkel für gelötete Hartmetallwerkzeuge			
Freiwinkel	6° – 8°	6° – 8°	6° – 8°
Spanwinkel	12° – 15°	12° – 15°	12° – 15°
Neigungswinkel	0°	0°	-4°

Drehen mit Schnellarbeitsstahl			
Schnitttiefe mm	0,5	3	6
Vorschub mm/U	0,1	0,5	1,0
BÖHLERIT/DIN-Sorte	S700 / DIN S10-4-3-10		
Schnittgeschwindigkeit v_c (m/min)			
Standzeit 60 min	55 – 45	45 – 35	35 – 25
Spanwinkel	14° – 18°	14° – 18°	14° – 18°
Freiwinkel	8° – 10°	8° – 10°	8° – 10°
Neigungswinkel	0°	0°	0°

Fräsen mit Messerköpfen			
Vorschub mm/Zahn	bis 0,2	0,2 – 0,3	
Schnittgeschwindigkeit v_c (m/min)			
BÖHLERIT SBF/ISO P25	160 – 100	110 – 60	
BÖHLERIT SB40/ISO P40	100 – 60	70 – 40	
BÖHLERIT ROYAL 635/ISO P35	140 – 110	–	

Bohren mit Hartmetall			
Bohrerdurchmesser mm	3 – 8	8 – 20	20 – 40
Vorschub mm/U	0,02 – 0,05	0,05 – 0,12	0,12 – 0,18
BÖHLERIT/ISO-Hartmetallsorte	HB10 / K10		
Schnittgeschwindigkeit v_c (m/min)			
	50 – 35	50 – 35	50 – 35
Spitzenwinkel	115° – 120°	115° – 120°	115° – 120°
Freiwinkel	5°	5°	5°

BEARBEITUNGSHINWEISE MACHINING RECOMMENDATIONS

(Condition: annealed, average values)

Turning with carbide tipped tools			
Depth of cut mm	0.5 – 1	1 – 4	4 – 8
Feed mm / rev.	0.1 – 0.2	0.2 – 0.4	0.3 – 0.6
BÖHLERIT grade	SB10, SB20, EB10	SB20, EB10, EB20	SB30, EB20, HB10
ISO grade	P10, P20, M10	P20, M10, M20	P30, M20, K10
Cutting speed v_c (m/min)			
Indexable carbide inserts Edge life 15 min	260 – 200	200 – 150	150 – 110
Brazed carbide tipped tools Edge life 30 min	210 – 170	170 – 130	140 – 90
Hardfaced indexable carbide inserts Edge life 15 min			
BÖHLERIT ROYAL 321 / ISO P25	to 240	to 210	to 160
BÖHLERIT ROYAL 331 / ISO P35	to 210	to 160	to 140
Cutting angles for brazed carbide tipped tools			
Clearance angle	6° – 8°	6° – 8°	6° – 8°
Rake angle	12° – 15°	12° – 15°	12° – 15°
Inclination angle	0°	0°	-4°

Turning with HSS tools			
Depth of cut mm	0.5	3	6
Feed mm / rev.	0.1	0.5	1.0
HSS-grade BÖHLERIT/DIN	S700 / DIN S10-4-3-10		
Cutting speed v_c (m/min)			
Edge life 60 min	55 – 45	45 – 35	35 – 25
Rake angle	14° – 18°	14° – 18°	14° – 18°
Clearance angle	8° – 10°	8° – 10°	8° – 10°
Inclination angle	0°	0°	0°

Milling with carbide tipped cutters			
Feed mm / tooth	to 0.2	0.2 – 0.3	
Cutting speed v_c (m/min)			
BÖHLERIT SBF/ISO P25	160 – 100	110 – 60	
BÖHLERIT SB40/ISO P40	100 – 60	70 – 40	
BÖHLERIT ROYAL 635/ISO P35	140 – 110	–	

Drilling with carbide tipped tools			
Drill diameter mm	3 – 8	8 – 20	20 – 40
Feed mm / rev.	0.02 – 0.05	0.05 – 0.12	0.12 – 0.18
BÖHLERIT/ISO grade	HB10 / K10		
Cutting speed v_c (m/min)			
	50 – 35	50 – 35	50 – 35
Top angle	115° – 120°	115° – 120°	115° – 120°
Clearance angle	5°	5°	5°

Überreicht durch: _____

Your partner:



BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25
A-8605 Kapfenberg/Austria
Telefon: (+43 3862) 20-71 81
Fax: (+43 3862) 20-75 76
E-Mail: info@bohler-edelstahl.com
www.bohler-edelstahl.com

Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information. Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine gesundheits- oder ozonschädigenden Substanzen verwendet.

The data contained in this brochure is merely for general information and therefore shall not be binding on the company. We may be bound only through a contract explicitly stipulating such data as binding. The manufacture of our products does not involve the use of substances detrimental to health or to the ozone layer.